# TeboPin Clear

FT TEBOPIN CLEAR INC24 · REF 24-V2-D · Annulliert und ersetzt alle früheren Versioner



Für alle Anwendungen, bei welchen die besondere Ästhetik der Holzart sehr wichtig ist. Gepflegte Schreinerarbeiten, Möbelbau, Regalböden, DIY, Spielplätze, Spielzeuge. Herstellung von sichtbaren Holzstrukturen im Innenausbau. Holzrahmenbau, hochwertige Verpackungen.





Groupe THEBAULT 47, rue des Fontenelles - 79 460 MAGNE - France Tél : +33 (0)5 49 35 70 20 - Fax : +33 (0)5 49 35 21 10 info@groupe-thebault.com

www.groupe-thebault.com



#### BESCHREIBUNG

**Plattentyp**: Sperrholz mit Decklagen aus Seekiefer und Innenlagen aus See- bzw. Waldkiefer nach Werkswahl

Qualität der Decklagen (gemäß DIN EN 635-3): I++ / II



Geschliffen astfrei mit Flicken ( $maxi 1/m^2 = 3$  pro Vorderseite)



Geschliffen geschlossen mit Ästen, Pfropfen und gelegentlichen Auskittungen

**Endfertigung:** Beidseitig geschliffen **Dicke der Decklagen:** 20 bzw. 30/10

Durchschnittliche Rohdichte (gemäß DIN EN 623): 580 Kg/m³ (+/- 10%)

Verleimungsklasse (gemäß DIN EN 636-3): Klasse 3 Dienstklasse (gemäß DIN EN 636): Klasse 3

Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1): E0.5 (≤ 0,062 mg/m³)

**Gehalt an Pentachlorphenol:** PCP ≈ O ppm

# FORMATE, LAGENANZAHL & VERPACKUNG

	Stärken (mm)	Lagenanzahl	Formate (mm)	Verpackung (Plattenanzahl)
	10	(5)		45
	12	(5)		37
1	15	(5)		30
	18	(7)		25
	21	(7)	2500 x 1250	22
	25	(9)	2400 x 1220	18
	27	(9)		15
	30	(11)		15
	35	(13)		13
	40	(15)		11
	45	(17)		10

Andere Formate & Stärken: auf Anfrage

## OPTIONEN

Schutzbehandlungen: Pilz-, Insekten- und Termitenschutz auf Anfrage.

Zuschnitte / N&F Bearbeitung / U & W Nutung: Auf Anfrage.

#### LAGERUNG

Horizontal, auf Unterlagshölzern, in einem trockenen und belüfteten Raum, ohne Bodenkontakt. Auf der Baustelle soll die Lagerung geschützt vor direkter Bewitterung sowie Sonneneinstrahlung ohne Bodenkontakt erfolgen.

#### BEARBEITUNG

Bei Verwendung im Außen- bzw. Innenbereich muss TeboPIN ausreichend konditioniert sein und laut den jeweilig geltenden Normen und Sicherheitsbedingungen sowie der anerkannten Technik bearbeitet und montiert werden.

Zuschnitte und Profilierung in der Werkstatt möglich, außer Lasertechnik.

#### **PRODUKTIONSSTANDORTE**

Produktion auf den französischen Standorten der THÉBAULT Gruppe: Sauzé-Vaussais (79) und Solférino (40).



# TEBOPIN CLEAR





#### Charakteristische Werte (MPA) gemäß DIN EN 789-1058 (Okoumesperrholz gemäß DIN EN 13986 zur Verwendung nach DIN EN 1995-1-1)

		10	12	15	18	21	25	27	30	35	40
Elastizitätsmodul (E )		8723	7596	9152	9220	8188	6444	7695	7500	7093	6824
Elastizitatsiilodui (E <sub>m</sub> )	_l_	3727	2078	3298	3230	4262	4815	4755	4950	5357	5626
Diagrafication it (f.)	//	20,3	23,2	24,4	23,0	20,4	14,9	18,6	15,5	15,9	16,9
Biegefestigkeit (f <sub>m</sub> )	_l_	17,8	14,8	13,7	12,1	15,1	15,5	14,8	12,7	15,2	15,1
Andere charakteristische	In der DOP aufgeführt: Festigkeit: Zugfestigkeit (f,), Druckfestigkeit (f,), Panelschubfestigkeit (f,), Rollenschubfestigkeit (f,)										

# Anwendung

Werte

Anwendung in Tragenden Bauteilen Gemäß DIN EN 13986, DIN EN 636-3 Geeignet für Verwendung als tragendes Bauteil in Außenbereichbedingungen entsprechend der Nutzungsklasse 3 nach EN 1995-1-1

Mittlerer Elastizitätsmodul: Zugfestigkeit (E,), Druckfestigkeit (E,), Panelschubfestigkeit(G,), Rollenschubfestigkeit (G)

#### Ausziehwiderstand (t = 15 mm)

Nagel	Seite & Kante : 300 N			
Cabuauha	Seite	Kante		
Schraube	1450 N	1150 N		

#### Biegeradius (mm)

Stärke	10	12	15	18
II .	2500	3000	3750	4750
_l_	2000	2400	3000	3800

#### Schallabsorption

	Frequenzbereich			
Gemäß DIN EN 13986 Tabelle N°10	250 Hz bis 500 Hz	1000 Hz bis 2000 Hz		
, abelie it io	0,10	0,30		

#### Wärmeleitfähigkeit

#### Charakteristische Rohdichte

Gemäß DIN EN 789	540 kg/m³
------------------	-----------

#### Wasserdampfdurchlässigkeit

Gemäß	Feucht	Trocken	
DIN EN 13986 Tabelle N°9	44 μ	187 µ	

#### Brandverhalten

Endanwendungsbedingung Mit zu Referenz Tabelle 8 der EN 13986- 2004+A1:2015	Mindestdicke	Klasse Außer Bodenbeläge	KlasseBo- denbeläge
Ohne Luftspalt hinter der Sperrholzplatte	9 mm	D-s2,d0	D <sub>fl</sub> -s1
Mit geschlossenem Luftspalt von nicht mehr als 22 mm hinter der Sperrholzplatte	9 mm	D-s2,d2	-
Mit geschlossenem Luftspalt hinter der Sperrholzplatte	15 mm	D-s2,d1	D <sub>fl</sub> -s1
Mit offenem Luftspalt hinter der Sperrholzplatte	18 mm	D-s2,d0	D <sub>fl</sub> -s1
Ohne Einschränkung	3 mm	E	E <sub>fl</sub>

## Luftschalldämmung

Gemäß DIN EN 13986, Absatz 5.10 Das Schälldämm-Mass R gemessen in dB hängt von der mittleren flächenbezogenen Masse m<sub>A</sub> in kg/m² nach folgender Gleichung ab, die nur für den Frequenzbereich 1kHz bis 3 kHz und für flächenbezogene Massen >5 kg/m²: R = 13 x log (m<sub>A</sub>) + 14

# NORMATIVE KONFORMITÄT & ZERTIFIZIERUNG

CE Struktur System 2+ der Konformitätsbescheinigung

O380 - DOP\* - CPR - EN 13986 : 2004 + A1 : 2015 - EN 636-3 S E1
\* DOP : Leistungserklärung verfügbar auf www.groupe-thebault.com

CE Kennzeichnung	Verwendung	Ressour	ce Holz	Wiederverwertbarkeit
CE S (Struktur)	Äußeres	PEFC	EUDR	Wiederverwertbarkeit
CE	11111	PEFC 10-31-663	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ  ASSOCIATION DISTRIBUTEUR DÉCHÉTERIE  Rdresses sur quefairedemesdechets.fr