DOCUMENTATION TECHNIQUE

TEBOWALL

FT TEBOWALL · REF 25-V1-FR · *Annule et remplace toute version antérieure*

Le TEBOWALL, placé en paroi sous la plaque de plâtre, apporte une meilleure isolation thermique et acoustique aux cloisons, et assure une meilleure résistance à l'arrachement des éléments lourds pouvant être fixés sur cette paroi (placard, lavabo suspendus...).

DESCRIPTIF

Panneau de base : contreplaqué 100 % Pin Maritime
Qualité des faces (selon EN 635-3) : III / III

Qualité face III	Qualité face III
Avec défauts ouverts	Avec défauts ouverts

Finition : 2 faces non poncées
Densité moyenne (selon EN 323) **:** 580 kg/m³ (+/- 10%)
Classe de collage : (selon EN 314-2) **:** classe 3 / Selon DIN 68705-3 : BFU 100
Classe de service (selon EN 636) : classe 1-2-3 (milieux intérieur, humid et extérieur) - Plancher et toiture selon En 12871
Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 717-1) : E0.5 (≤ 0,062 mg/m³)
Teneur en Pentachlorophénol (selon EN 13986) : PCP ≈ 0 ppm

DIMENSIONS, NOMBRE DE PLIS & COLISAGE

Epaisseur (mm)	Nombre de plis	Formats standards (mm)	Colisage (Nbre px)
12	(5)	2400 x 620	50
15	(5)		40

Autres formats & épaisseurs : nous consulter

OPTIONS

Traitements de préservation fongicide & insecticide, anti-termite : sur demande

STOCKAGE

Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l'abri et bâchage sans contact avec le sol.

MISE EN OEUVRE

Se conformer aux règles de l'art, de sécurité et aux DTU en vigueur. Le panneau TEBOFLOOR est un contreplaqué NF Extérieur CTBX cité dans le DTU français partie GCM comme produit sous technique traditionnelle et n'est donc pas soumis à avis technique.
Découpes et usinages en atelier possibles hors découpe laser.

ORIGINE DE PRODUCTION

- **Ressource bois** labélisée Bois de France (N° BF0103).
- **Production** en France sur les sites du Groupe THEBAULT à Sauzé-Vaussais (79) et Solférino (40)

Conforme à la réglementation "Made in France", identifiée par le logo de France Industrie.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Groupe THEBAULT
47, rue des Fontenelles - 79 460 MAGNE - France
Tél : +33 (0)5 49 35 70 20
info@groupe-thebault.com

www.groupe-thebault.com

THEBAULT GROUPE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TEBOWALL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Valeurs caractéristiques (MPA) selon NF EN 789 - 1058 pour calcul des structures selon les Eurocodes

		12	15
Module d'élasticité en flexion (E_m)	//	8864	9860
	⊥	1535	2590
Résistance en flexion (f_m)	//	26,4	26,4
	⊥	8,2	11,6
Autres valeurs caractéristiques	Disponibles sur DOP Résistance en : Traction (f_t), Compression (f_c), Cisaillement de voile (f_v), Cisaillement roulant (f_r) Module d'élasticité en : Traction (E_t), Compression (E_c), Cisaillement de voile (G_v), Cisaillement roulant (G_r)		

Emplois et conditions de mise en oeuvre

Applications structurelles selon EN 13986, EN 12871, EN 636-3, EN 636-2, EN 636-1	Apte à un usage en tant qu'élément structurel en classe de service 3 milieu extérieur, classe de service 2 milieu humide, classe de service 1 milieu intérieur
Application en paroi	Apte à un usage en paroi

Rayon de cintrage (mm)

Epaisseur	12	15
Sens longitudinal	3000	3750
Sens transversal	2400	3000

Tenue aux fixations (e = 15 mm)

Pointes	Effort d'arrachement moyen	Parement et chant : 300 N	
Vis	Effort moyen de traction	Parement	Chant
		1450 N	1150 N

Coefficient d'absorption acoustique

Selon EN 13986 Tableau N°10	Plages de fréquence	
	250 Hz à 500 Hz	1000 Hz à 2000 Hz
	0,10	0,30

Réaction au feu

Condition d'utilisation finale Selon tableau 8 de EN 13986 - 2004+A1:2015	Epaisseur minimale	Classe hors planchers	Classe planchers
Sans lame d'air à l'arrière du panneau	9 mm	D-s2,d0	D_{fl}-s1
Avec lame d'air ouverte ou fermée à l'arrière du panneau ne dépassant pas 22 mm	9 mm	D-s2,d2	-
Avec lame d'air fermée à l'arrière du panneau	15 mm	D-s2,d1	D_{fl}-s1
Avec lame d'air ouverte à l'arrière du panneau	18 mm	D-s2,d0	D_{fl}-s1
Toutes	3 mm	E	E_{fl}

Arrêté du 30/06/83	M4 si e< 18mm	M3 si e≥ 18mm

Conductivité thermique

Selon EN 13986	λ = 0,13

Densité caractéristique

Selon EN 789	540 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

Selon Tableau 9 de EN 13986	Coupelle humide	Coupelle sèche
	44 µ	187 µ

Isolation aux bruits aériens

Selon EN 13986, Paragraphe 5.10	L'affaiblissement acoustique R du son d'un panneau à base de bois seul, mesuré en dB, dépend de la masse surfacique m_A en kg/m² selon l'équation suivante (valable seulement pour une plage de fréquences allant de 1 kHz à 3 kHz et pour une masse surfacique >5 kg/m²) : $R = 13 \times \log(m_A) + 14$

CONFORMITE REGLEMENTAIRE ET CERTIFICATION

Marquage CE	CE	**CE Structure attestation de conformité 2+**	0380 - DOP* - CPR - EN 13986 : 2004 + A1 : 2015 - EN 636-3 S E1 * DOP : Déclaration De Performance disponible sur www.groupe-thebault.com

Marques de qualité (Pays)		Ressource bois		Substances volatiles	
NF Extérieur CTB-X (F)	KOMO (NL)	PEFC	Bois de France	Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles) à C (fortes émissions). Scénarios sols/plafonds	EPA TSCA Titre VI (USA)
CERTIFIÉ PAR FCBA NF CONTREPLAQUÉS www.fcba.fr		PEFC 10-31-663	bois-de-france CERTIFICAT BF0103	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)	EPA TSCA Title VI TFC 029 Certified ULEF - USA

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FT TEBOWALL - REF 25-V1-FR - Annule et remplace toute version antérieure - Document non contractuel - Création : info@com-en-ciel.com - Crédits photos : Groupe Thébault